

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

ARTICOLO ITEM	ESTE	
COMPOSIZIONE COMPOSITION	80%PES - 20%CO	
PESO gr/m WEIGHT gr/m	525	
ALTEZZA TESSUTO FABRIC WIDHT	142	
RESISTENZA PILLING DOPO 3000 GIRI RESISTANCE PILLING AFTER 3000 CYCLES	5	EN ISO 12947/4::1998 & EN 14465:2003/A1:200
MARTINDALE n°cicli MARTINDALE n° cycles	100.000	DIN EN ISO 12947-2
SOLIDITA' COLORE ALLA LUCE COLOR FASTNESS TO LIGHT	4-5	EN ISO 105-B02
SOLIDITA' COLORE ALL'ACQUA COLOR FASTNESS TO WATER	4-5	ISO 105-E01
SOLIDITA' COLORE ALLO SFREGAMENTO COLOR FASTNESS FOR RUBBING	4-5	ISO 105-X12
SLITTAMENTO CUCITURA SEAM SLIPPAGE	ORDITO/WARP 3 TRAMA/WEFT 4	EN ISO 13936-2
RESISTENZA STRAPPO TEAR STRENGHT	ORDITO/WARP 136 N TRAMA/WEFT 166 N	EN ISO 13937 - 3:2000
RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGHT	ORDITO/WARP 899 N TRAMA/WEFT 779 N	EN ISO 13934 - 1
VALUTAZIONE INFIAMMABILITÀ ASSESSMENT OF IGNITABILITY	CAL TB117 BS5852 source 0/EN1021- 1:2006 (Cigaret test)	PASS
LAVAGGIO WASHING CARE		