

Londra

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo di pelle: BOVINA – AUSTRALIA/EUROPA/NUOVA ZELANDA

Spessore medio: 0.90 mm

Taglia media: 4.20 m2

Test	Metodo	Risultato
Solidità colore allo sfregamento:		
N° 500 battute a secco	IUF 450/UNI EN ISO 11640	>= 4 scala grigi
N° 150 battute a umido	IUF 450/UNI EN ISO 11640	>= 4 scala grigi
N° 80 battute al sudore ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	>= 4 scala grigi
Flessometro	EN ISO 5402 (IUP 20)	>= 30.000
Resistenza alla trazione	EN ISO 3377 - 1 (IUP 40)	>= 20N
Adesione	EN ISO 11644 (IUF 470)	>= 3.50 N/cm
Solidità alla luce artificiale (xenon test)	EN ISO 105-B02 (IUP 402)	5 scala dei blu
Resistenza al fuoco	UNI EN ISO 1021-1/2	Positivo
	BS 5852 1990 sec 4NI/O-1	Positivo
	California T.B. 117	Positivo