

Siviglia

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo di pelle: BOVETTI/TORI/VACCHE – CANADA/EUROPA/NUOVA ZELANDA

Spessore medio: 1.1 mm

Taglia media: 4.50 m2

Test	Metodo	Risultato
Solidità colore allo sfregamento:		
N° 100 battute a secco	IUF 450/UNI EN ISO 11640	>= 4 scala grigi
N° 20 battute a umido	IUF 450/UNI EN ISO 11640	>= 4 scala grigi
N° 20 battute al sudore ph 8	IUF 450/UNI EN ISO 11640	>= 4 scala grigi
Flessometro	EN ISO 5402 (IUP 20)	>= 30.000
Resistenza alla trazione	EN ISO 3377 - 1 (IUP 40)	>= 20N
Adesione	EN ISO 11644 (IUF 470)	>= 3.50 N/cm
Solidità alla luce artificiale (xenon test)	EN ISO 105-B02 (IUP 402)	3 scala dei blu